

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP 2175** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **ASI**
POLYPROPYLENE

材料标识	PP Copoly	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ASI POLYPROPYLENE	用途	汽车行业
材料特性	高流动性、共聚物	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.903	g/cm ³
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	30	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	85	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	24	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	>200	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1140	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	75	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		108	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	-	HB