

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP 3479-01** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **ASI**
POLYPROPYLENE

材料标识	PP Random Copolymer	颜色	透明/Transparent
UL编号	E51193	厂商品牌	ASI POLYPROPYLENE
用途	食品接触应用	材料特性	无规共聚物、耐冲击、透明度
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding 吹塑成型/Blow molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.90	g/cm ³
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	35	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	85	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	31	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	10	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1310	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	53	J/m
悬臂梁无缺口冲击强度			
落锤冲击		9.04	J

光学性能	测试标准	数据	单位
雾度 — μm	ASTM D1003	11	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		87	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB