

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

**牌号: PP 3486-01 厂商: 舒尔曼 A.Schulman 品牌: ASI**  
**POLYPROPYLENE**

材料标识	PP Homo	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ASI POLYPROPYLENE	用途	电气用具、电线电缆 和 食品接触应用
材料特性	均聚物、耐热	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.900	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
230℃ / 2.16Kg	ASTM D1238	5.00	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	90	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23℃	ASTM D638	36.5	Mpa
断裂伸长率			
23℃	ASTM D638	9.0	%
弯曲模量			
23℃	ASTM D790	1450	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23℃	ASTM D256	27	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		100	℃
1.80MPa 未退火		55	℃
维卡软化温度			
熔融温度		160	℃

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	-	HB