

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP 5C2622.5 BK** 厂商: **4Plas** 品牌: **4PROP**

材料标识	PP Copolymer	颜色	黑色/Black
厂商品牌	4PROP	材料特性	良好的抗紫外线能力、炭黑、共聚物
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	0.905	g/cm ³
熔融流动指数			
°C / Kg	ISO 1133	6.50	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	25	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	98	°C
维卡软化温度	ISO 306/B50	146	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
耗散因数			
相对漏电起痕指数	IEC 60112	225	V

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		190	°C
螺筒中部温度		190	°C
螺筒前部温度		190	°C