

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP 984** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **ASI POLYPROPYLENE**

材料标识	PP Impact Copoly	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ASI POLYPROPYLENE	用途	汽车行业
材料特性	共聚物、耐冲击	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.900	g/cm ³
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	9.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	25	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	10	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1000	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	100	J/m
悬壁梁无缺口冲击强度			
落锤冲击		10.8	J

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		90	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	-	HB