

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP FR H6 GF/30 XF V0 NC 70** 厂商: **普立万 Polyone** 品
牌: **Maxxam**

材料标识	PP-GF30%-V0	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Maxxam	用途	电气/电子应用,结构元件
材料特性	无卤,刚性良好,流动性中等,良好的强度,阻燃	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.32	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.35	%
横向方向	ISO 294-4	0.70	%
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ISO 1133	6.0	cm ³ /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	90	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	3.0	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	8000	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	9.5	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	162	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	140	°C
维卡软化温度	ISO 306/A50	160	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
相对漏电起痕指数	IEC 60112	600	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.800 mm	V-2