

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP H730F** 厂商: **SK化学 SK CHEMICAL** 品牌:

材料标识	PP	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
熔融流动指数			
℃ / Kg	ASTM D1238	3.5	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23℃	ASTM D638	370	Mpa
断裂伸长率			
23℃	ASTM D638	500	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		105	℃
维卡软化温度	ASTM 1525	152	℃