

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP NX-818.E041-8002** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Maxxam**

材料标识	PP-CF10%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Maxxam	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.93	g/cm ³

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	30	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	45	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2800	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	75	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		90	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
表面电阻	ASTM D257	1.0E+6	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -85	°C
干燥时间		2-3	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		200-240	°C
螺筒中部温度		200-240	°C

螺筒前部温度		200-240	°C
模头温度		200-240	°C
模具温度		40-80	°C