

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP PD 2000** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **POLYAXIS**

材料标识	PP Copoly	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	POLYAXIS	材料形状	颗粒状/Resin 粉末状/Powder
加工方式	滚塑成型/Roll forming		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.900	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	17	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	25.9	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	40	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1290	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		120	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	-	HB