

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

**牌号: PP PP 3500 Natural 厂商: 舒尔曼 A.Schulman 品牌: ASI  
POLYPROPYLENE**

材料标识	PP Homo	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ASI POLYPROPYLENE	材料特性	高流动性、耐冲击
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.900	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
°C / Kg	ASTM D1238	35	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	31.7	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	10	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1240	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	27	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		95	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	-	HB