

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP PP6 WT110** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Edgetek**

| | | | |
|------|-----------|------|------------------------|
| 材料标识 | PP-MD | 颜色 | 白色/White |
| 厂商品牌 | Edgetek | 材料特性 | 耐热性高 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 注射成型/Injection molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 1.06 | g/cm ³ |
| 收缩率 | | | |
| 垂直方向 | ASTM D995 | 1.10 | % |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-----------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 35 | Mpa |
| 弯曲强度 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 50 | Mpa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ASTM D256 | 30 | J/m |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|------|-----|----|
| 热变形温度 | | | |
| 0.45MPa 未退火 | | 120 | °C |

| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|---------|------|
| 表面电阻 | ASTM D257 | 1.0E+16 | Ω.cm |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-------|---------|----|
| 防火等级 | UL-94 | 1.60 mm | HB |

| 注塑成型条件 | | 建议值 | 单位 |
|--------|--|---------|----|
| 干燥温度 | | 80 | °C |
| 干燥时间 | | 2-3 | Hr |
| 注塑温度 | | | |
| 螺筒后部温度 | | 185-200 | °C |
| 螺筒中部温度 | | 195-215 | °C |

| | | | |
|--------|--|---------|----|
| 螺筒前部温度 | | 195-220 | °C |
| 模头温度 | | 200-215 | °C |
| 模具温度 | | 60-80 | °C |