

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP TH-418.G001-1390** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Maxxam**

材料标识	PP	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Maxxam	材料特性	良好的抗紫外线能力,耐热
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.90	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	1.70	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	28	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	38	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1250	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	550	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		90	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
表面电阻	ASTM D257	1.0E+15	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -85	°C
干燥时间		4-6	Hr
注塑温度			

模具温度		30-60	°C
------	--	-------	----