

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPO EXNL1117** 厂商: **沙比克 Sabic** 品牌: **NORYL**

材料标识	PPE-PS-V0	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	NORYL	材料特性	阻燃,高光泽度
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.12	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.60	%
熔融流动指数			
280°C / 2.16Kg	ASTM D1238	25	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	55	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	5.20	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	2560	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	100	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2730	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	85	J/m
-30°C	ASTM D256	20	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		75	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	V-1

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		75 -85	°C
干燥时间		3-4	Hr
水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		215-265	°C
螺筒中部温度		225-270	°C
螺筒前部温度		240-275	°C
模头温度		250-275	°C
模具温度		55-80	°C