

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPO GTX6009** 厂商: **沙比克 Sabic** 品牌: **NORYL GTX**

材料标识	PPE-PS-PA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	NORYL GTX	用途	汽车行业
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.12	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	1.25	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.50	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	110	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	55.9	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	180	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	84.3	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2150	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	730	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		160	°C