

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPS MDT16-02** 厂商: **拉题 LATI** 品牌: **Larton**

材料标识	PPS-TD	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Larton	材料特性	耐化学品
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	2.77	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.35	%
横向方向	ISO 294-4	0.35	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	60	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	0.50	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	14500	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	1.50	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	6.00	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	210	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	180	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	4.0E-6	cm/cm / °C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		110 -130	°C
干燥时间		3.0	Hr

注塑温度			
模具温度		130-140	°C