

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC 9604-95 Black** 厂商: **Sylvin** 品牌: **Compounds**

| | | | |
|------|------------------------|------|-----------|
| 材料标识 | PVC | 颜色 | 黑色/Black |
| UL编号 | E86418 | 厂商品牌 | Compounds |
| 用途 | 电气/电子应用 | 材料形状 | 颗粒状/Resin |
| 加工方式 | 注射成型/Injection molding | | |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 1.26 | g/cm ³ |

| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|--------|------------|----|----|
| 邵氏A10s | ASTM D2240 | 95 | |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-------|-----------|--------|------|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 19.3 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 260 | % |
| 撕裂强度 | | | |
| 垂直方向 | | 105 | KN/m |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|--------|------|-----|----|
| 维卡软化温度 | | | |
| 熔融温度 | | 180 | °C |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-------|--------|----|
| 防火等级 | UL-94 | 1.00mm | HB |