

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC HTE 3080** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Elastamax**

材料标识	PVC/NBR	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Elastamax	用途	建筑应用,汽车领域
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.33	g/cm ³
熔融流动指数			
190°C / 5.0Kg	ASTM D1238	0.46	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏A15s	ASTM D2240	80	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	19.30	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	390	%
撕裂强度			
垂直方向		57.6	KN/m