

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC K K768DB6** 厂商: **三菱化学 Mitsubishi Chemical** 品
牌: **Sumiflex**

材料标识	PVC	颜色	透明/Transparent
厂商品牌	Sumiflex	用途	汽车行业
材料特性	弹性体,耐化学品	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	JIS K7112	1.28	g/cm ³

硬度	测试标准	数据	单位
支撑硬度	JIS K6253	48	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸应力	JIS K672	3.00	Mpa
伸长率	伸长率	460	%

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		160-180	°C
螺筒中部温度		160-180	°C
螺筒前部温度		160-180	°C
模头温度		160-180	°C
模具温度		25-50	°C