

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC N9907** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **ICORENE**

材料标识	PVC	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ICORENE	材料形状	粉末状/Powder

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.35	g/cm ³

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ISO 306/B50	66	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	> 1.0E+13	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	> 1.0E+15	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70 -80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		180	°C
螺筒中部温度		200	°C
螺筒前部温度		210	°C
模头温度		220	°C
模具温度		40-80	°C