

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC V7-31** 厂商: **霍夫曼 Hofmann** 品牌: **Hoffman**

材料标识	PVC-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E179872</b>	厂商品牌	Hoffman
用途	水管/管道/饮用水	材料特性	刚硬,阻燃
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.39	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.40	%

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	81	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	48.3	Mpa
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	2930	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	89.6	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2960	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	40	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		74.4	°C

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		160-180	°C

螺筒中部温度		160-180	°C
螺筒前部温度		160-180	°C
模头温度		160-180	°C
模具温度		25-50	°C