

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **SAN 320PC** 厂商: **泰国石化 TPC** 品牌: **POLIMAXX**

材料标识	SAN	颜色	本色/Natural colour
UL 编号	E132283	厂商品牌	POLIMAXX
用途	包装	材料特性	耐化学品、耐热、透明度
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
熔融流动指数			
200°C / 5Kg	ASTM D1238	1.90	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	93	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	80	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	134	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	3830	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	22	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		86	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	106	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -85	°C
干燥时间		2—3	Hr