

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPE PL650** 厂商: **帝斯曼 DSM** 品牌: **Arnitel**

材料标识	TPC-ET	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E47960	厂商品牌	Arnitel
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.25	g/cm ³
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ISO 1133	26	cm ³ /10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ISO 868	62	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	35	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	370	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	430	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	23	kJ/m ²
-30°C	ISO 179/1eA	7.0	kJ/m ²
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	21	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	221	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB