

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPE PM650** 厂商: **帝斯曼 DSM** 品牌: **Arnitel**

材料标识	TPC-ET	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Arnitel	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.27	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ISO 1133	4.50	cm <sup>3</sup> /10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ISO 868	62	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	26.80	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	200	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	400	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	37	kJ/m <sup>2</sup>
-30°C	ISO 179/1eA	11	kJ/m <sup>2</sup>
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	37	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	221	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB