

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPO XR557** 厂商: **博禄 Borouge** 品牌: **Borealis PP**

材料标识	TPO-MD10%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Borealis PP	用途	波纹管 管道系统
材料特性	刚性良好 抗撞击性良好 可回收材料 热稳定性良好	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	0.98	g/cm ³
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ISO 1133	1.30	cm/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	17	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	770	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	无断裂	kJ/m ²
-30°C	ISO 180/1A	5.00	kJ/m ²

挤出成型条件		建议值	单位
干燥温度		200-220	°C
模具温度		210-220	°C